

Datenblatt

heicko Fugendichtband BG2 300 PA in anthrazit



Eigenschaften:

Das heicko Fugendichtband BG2 ist dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich und beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Im komprimierten Zustand weisen die Bänder ebenfalls gegen Benzin, Öl und sonstige Lösungsmittel eine sehr gute Beständigkeit auf.

Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung gewährleistet ist.

Anwendungsgebiete:

Innen- und Außenbereich, Fenster- und Türeineinbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden

Art.-Nr.	Farbe	Fugenbreite	Rollenbreite	Rohschaumdicke	Rollenlänge	Rollenanzahl	VE
300-10-1-2	anthrazit	1-2 mm	10 mm	10 mm	25 m	30	750 m
300-10-1-4	anthrazit	1-4 mm	10 mm	15 mm	18 m	30	540 m
300-15-1-4	anthrazit	1-4 mm	15 mm	15 mm	18 m	20	360 m
300-15-2-6	anthrazit	2-6 mm	15 mm	20 mm	13 m	20	260 m
300-15-4-9	anthrazit	4-9 mm	15 mm	30 mm	7 m	20	140 m
300-15-5-12	anthrazit	5-12 mm	15 mm	? mm	5,5 m	20	110 m
300-15-6-15	anthrazit	6-15 mm	15 mm	? mm	3,3 m	20	66 m
300-20-1-2	anthrazit	1-2 mm	20 mm	10 mm	25 m	15	375 m
300-20-1-4	anthrazit	1-4 mm	20 mm	15 mm	18 m	15	270 m
300-20-2-6	anthrazit	2-6 mm	20 mm	20 mm	13 m	15	195 m
300-20-4-9	anthrazit	4-9 mm	20 mm	30 mm	7 m	15	105 m
300-20-5-12	anthrazit	5-12 mm	20 mm	40 mm	5,5 m	15	82,5 m
300-20-6-15	anthrazit	6-15 mm	20 mm	? mm	3,3 mm	15	49,5 m
300-20-9-20	anthrazit	9-20 mm	20 mm	? mm	3,3 mm	15	49,5 m

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Farbe	anthrazit
Einstufung nach DIN EN 18542	BG2
Material	Imprägnierter PU-Weichschaum komprimiert auf der Rolle
Schlagregendichte in der entspr. Nennfuge DIN EN ISO 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$
Fugendurchlässigkeit in der entspr. Nennfuge DIN EN ISO 1026	$< 0,1 \text{ m}^3 [\text{n m (daPa)}]^n$
Dampfdiffusionswiderstandszahl (μ) DIN EN ISO 12572	< 100
Baustoffklasse DIN 4102	B2
Temperaturbeständigkeit	$-30^\circ\text{C bis } +80^\circ\text{C}$

Eigenschaften	Klassifizierung
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen DIN EN 18542	BG2 gegeben
Lagerzeit	12 Monate
Lagertemperatur	+1°C bis +20°C

heicko
e-ast gmbh

Käthe-Kollwitz-Straße 15
51545 Waldbröl

Tel. 02291 90 84 0
Fax 02291 90 84 50

www.heicko.de